

Испытательный центр
ООО ИЦ «РЕСУРС»

Адрес: 300026 г. Тула,
пр. Ленина, 108, оф. 311 А

МОО «МАК» - «СовАсК»
Аттестат аккредитации
№ SSAQ 000.10.1.0355
Зарегистрирован в Реестре
02 апреля 2024 г.

С.1
Всего с 3

Протокол испытаний
№ 2-01-25 от 30.01.2025 года

Смеси фасадной однослойной теплоизоляционной «СПАДАР СК 450»

Производитель: ООО «СПАДАР», 249340, Россия, Калужская область, г. Жиздра,
ул. Шмидта, д.75

Основание для проведения испытаний: договор №7-22, акт отбора образцов продукции
от 15.10.2024 г.

Фирменное обозначение смеси: Смесь фасадная однослойная теплоизоляционная
«СПАДАР» СК450». Сокращенное название «СФТО СПАДАР СК 450»

Условное обозначение сухой смеси: Смесь сухая штукатурная однослойная
теплоизоляционная для наружных работ КП I, F100 ГОСТ 33083-2014.

Партия №1 от 01.10.2024 г.

НД на методы испытаний ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86, ГОСТ Р 58277-2018,
ГОСТ 24544-2020, ГОСТ 25898-2020, ГОСТ 7076-99.

Маркировка ИЛ: 15.10-2.6.1

Дата испытаний: с 15.10.2024 г. по 12.01.2025 г.

Результаты испытаний приведены в приложении 1.

Заключение: Испытанная партия смеси фасадной однослойной теплоизоляционной
«СПАДАР СК 450» (смесь сухая штукатурная однослойная теплоизоляционная для
наружных работ КП I, F100) соответствует ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные
на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия».

Директор ООО ИЦ «РЕСУРС»

Гудков А.Н.



Результаты испытаний

Сведения об образцах			Измеряемый показатель (ИП)	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Реги- стра- ция ИЛ	Маркировка Заказчика	Марки- ровка ИЛ	4	5	6	7	8
1	2	3	4	ГОСТ 33083-2014	Не более 0,3%	ГОСТ 8735-88	0,1%
15.10	СФТО СПАДАР СК 450	2.6.1	Влажность		5,0мм (ручн.)	ГОСТ 8735-88	3,0 мм
			Наибольшая крупность зерен заполнителя не более		Не более 1,0%	ГОСТ 8735-88	0,0%
			Содержание зерен наибольшей крупности		Пк3 8-12см	ГОСТ 5802-86	Пк3 9см
			Подвижность Пк глубина погружения конуса		Не менее 95%	ГОСТ Р 58277- 2018	98,0%
			Водоудерживающая способность		Время выработки смеси – 120 мин	ГОСТ 5802-86	120 мин
			Сохраняемость первоначальной подвижности		Не более 10%	ГОСТ 5802-86	5%
			Расслаиваемость		менее 500 кг/м ³	ГОСТ 5802-86	450 кг/м ³
			Средняя плотность в сухом состоянии теплоизоляционный штукатурный раствор		КП I (0,4- 2,5 МПа)	ГОСТ 5802-86	КП I (2,5МПа)
			Класс прочности при сжатии				



Результаты испытаний

Сведения об образцах			Измеряемый показатель (ИП)	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний			
Регистрация ИЛ	Маркировка Заказчика	Маркировка ИЛ								
1	2	3	4	5	6	7	8			
15.10	СФТО СПАДАР СК 450	2.6.1	Прочность сцепления с основанием	ГОСТ 33083-2014	Не менее 0,2МПа	ГОСТ Р 58277-2018	0,3 МПа			
			Марка по морозостойкости		Устанавливает производитель	ГОСТ Р 58277-2018	F100 циклов			
			Марка по морозостойкости контактной зоны		Устанавливает производитель	ГОСТ Р 58277-2018	F100 циклов			
			Капиллярное водопоглощение		Менее 0,4 кг/(м ² *ч ^{0,5})	ГОСТ Р 58277-2018	0,23 кг/(м ² *ч ^{0,5})			
			Коэффициент паропроницаемости для однослоиной штукатурки		Устанавливает производитель	ГОСТ 25898-2020	0,2 мг/(м*ч*Па)			
			Теплопроводность, высушенных до постоянной массы образцов		Менее 0,1 Вт /(м*К)	ГОСТ 7076-99	0,06 Вт /(м*К)			
			Стойкость к образованию трещин		Не допускается (толщина образца 20мм)	ГОСТ 33083-2014	Трещин нет при толщине образца 20мм			
			Деформация усадки затвердевшего раствора		Не более 1,0мм/м	ГОСТ 24544-2020	0,3мм/м			
			Деформация расширения		Не более 0,5мм/м	ГОСТ 24544-2020	0 мм/м			

Испытание провел инженер-технолог

Барбовский Р.В.

